

Stavba: UK – MFF – Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji.

Praktický postup při údržbě broušených travertinových desek

1. **Běžný úklid** se provádí čistou vodou s malým množstvím přípravku **L&L** (fa Bellinzoni).
Ředění v poměru 1:30-50. Spotřeba 1 litr přípravku na umytí cca 250 - 400 m².
Naředěný přípravek naneste na povrch a nechte chvíli působit.
Poté rozleštěte suchým hadrem.
2. **Půlroční údržba**
Hloubkové čištění a odmytí vosku se provádí pomocí čističe **LEM 3** (fa Bellinzoni).
Ředění vodou 1 lžíce přípravku na 1 l vody. Při silném znečištění lze koncentraci zvyšovat.
Naředěný přípravek se nanese na povrch, nechá 3 - 5 minut působit za stálého mechanického odmyávání (mopem, kartáčem, nebo jednokotoučovým strojem). Uvolněné nečistoty je nutné ihned spláchnout čistou vodou, aby se uvolněné nečistoty nedostaly ještě hlouběji do kamene.
Spotřeba přípravku je cca 1 litr na 100 m².
Po vyschnutí povrchu je třeba provést impregnaci povrchu přípravkem **IDEA H2O** jako ochranu kamene.
3. **Bezpečnost práce**
Při aplikaci chemických přípravků používejte ochranné gumové rukavice. Při provádění prací nejezte, nepijte a nekuřte, chraňte oči a kůži. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Při zasažení očí urychleně vypláchněte tekoucí vodou a vyhledejte lékaře.
Při zasažení kůže omyjte zasažená místa tekoucí vodou a mýdlem.

Pozn.: vyvarujte se znečištění ploch oleji a jinými mastnými prvky, tyto nelze po delším působení z povrchu odstranit!

V Plzni dne 20. 11. 2019
Zpracoval: Pavel Schut